

Tehnički opis

# ISO-PRIMER

## Prajmer za elastomerne tečne membrane

### Opis

Polimerna emulzija na vodenoj bazi, koja obezbeđuje adekvatnu adheziju elastomernih tečnih membrana ISOFLEX, ISOFLEX-AEGEAN i ISOFLEX-HYBRID, za hidroizolaciju terasa i ravnih krovova na poroznim površinama. Penetrirajući u pore podloge, deluje kao vezivni sloj između ISOFLEX, ISOFLEX-AEGEAN i ISOFLEX-HYBRID i podloge.

### Primena

ISO-PRIMER se koristi kao prajmer za obezbeđivanje adhezije ISOFLEX, ISOFLEX-AEGEAN i ISOFLEX-HYBRID na podlogama kao što su beton, cigla, malter, gips ploče, iverica itd.

### Tehnički podaci

Oblik: emulzija  
Boja: bela  
Gustina: 1,01 kg/l

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora da bude suva, bez prašine, masnoća, prljavštine itd.

#### 2. Nanošenje

ISO-PRIMER se dobro promeša i ravnomerno nanosi na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja elastomernih tečnih membrana.

### Potrošnja

200-300 g/m<sup>2</sup>, zavisno od upijajuće moći podloge.

### Pakovanje

ISO-PRIMER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg i 20 kg.

### Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

### Napomene

Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C.

### Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A) maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC u vezivnim osnovnim premazima podkategorije ž za WB je 30 g/l (2013). Gotov proizvod ISO-PRIMER sadrži maksimalno 30 g/l VOC.

#### ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs