

Tehnički list

ISOMAT DECO-COLOR

Visoko kvalitetni pigmenti u praškastoj formi

Opis

ISOMAT DECO-COLOR pigmenti su visoko kvalitetni, neorganski pigmenti, koji se koriste za bojenje maltera i betona. Idealni su za bojenje mikrocementnih maltera.

Područja primene

Pigmenti ISOMAT DECO-COLOR se koriste u kombinaciji sa dekorativnim mikrocementnim premazima DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX i DUROCRET-DECO FINISH i cementnim malter-vezivom visoke čvrstoće DUROCRET-TERRAZZO, dajući široku paletu boja.

Takođe se mogu dodati u druge cementne maltere (npr. MARMOCRET PLUS fasadne maltere) ili u maltere na bazi cementa i smola (npr. DUROCRET-DECO EPOXY, DUROFLOOR-PUC MF6) koje treba obojiti. Takođe pogodan i za druge maltere i betone koji se pripremaju na gradilištu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Tehnički podaci

Oblik:	pigment u praškastoj formi
Boje:	10 odabranih boja: Cigla crvena (A) Crveno-braon (B) Crna (C) Tamno braon (D) Oker (E) Zelena (F) Ljubičasta (K) Svetlo braon (L) Narandžasta (M) Egejsko plava (N)

Uputstvo za upotrebu

Kod upotrebe sa cementnim malterima, radi boljeg umešavanja, pigmente treba prethodno rastvoriti u vodi predviđenoj za naknadnu pripremu maltera. Takođe moguće je dodati pigment i u već zamešan malter, u tom slučaju mora se obezbediti dovoljno dugo i efikasno umešavanje pigmenta kako bi se dobila dobra raspodela pigmenta i uniformna boja maltera.

Za upotrebu kod maltera na bazi cementa i smola, molimo Vas konsultujte odgovarajući tehnički list konkretnog proizvoda.

Finalna boja, pogotovo ako je odabrana svetlija boja, će se mnogo lakše postići ukoliko je malter koji treba obojiti bele boje.

ISOMAT DECO-COLOR pigmenti se takođe mogu međusobno kombinovati u cilju postizanja široke palate boja. Možete naći naše preporučene boje u ponuđenoj ton karti, koja se nalazi u brošuri za Mikrocementne maltere, ili na web stranici odgovarajućeg proizvoda. Mešanjem različitih pigmentata, finalni kupac može sam stvarati svoje finalne boje.

Potrošnja

Savetuje se da se prate dozaže pigmenta koje se nalaze u ton karti naših preporučenih nijansi, ili da se doda onoliko kesica pigmenta od 50g, koliko je potrebno da se postigne željena nijansa. Ukoliko ukupna potrebna količina pigmenta prelazi 2% maseno u odnosu na masu malter (npr. 10 doza od 50 g na 25 kg DUROCRET-DECO-a, DUROCRET-DECO FLEX-a, DUROCRET-DECO FINISH-a), molimo Vas da konsultujete tehničku službu ISOMAT-a.

Pakovanje

250 g plastična kantica, koja sadrži 5 x 50 g kesica pigmenta.

Rok trajanja - Skladištenje

5 godina od datuma proizvodnje, ukoliko je skladišteno u originalnom, neotvorenom pakovanju, na mestu zaštićenom od uticaja vlage i mraza.

ISOMAT DECO-COLOR

Napomene

- Temperatura tokom primene treba da bude između +5°C i +30°C.
- Alat i voda za mešanje moraju biti potpuno čisti kako bi se izbegla mogućnost promene boje.
- Pri svakom novom mešanju/pripremi materijala količina upotrebene vode mora biti potpuno ista kao u prethodnim.
- Finalna boja zavisi od debljine sloja maltera, podloge i dominantnih atmosferskih uslova.
- U cilju dobijanja tačne željene nijanse boje, preporučuje se izrada probe u realnim uslovima aplikacije, kako bi se nakon potpunog sušenja materijala uvidela realna boja koja se dobija.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs