

Tehnički list

TEAK-OIL

Ulje za tikovinu i egzotično drvo

Opis

Jedinstvena mešavina ulja i voska specijalno formulisana za zaštitu i osvežavanje tvrdog drveta kao što su tikovina, mahagonij, iroko, itd. Pogodno i za drvo koje nije ničim tretirano. Prodire duboko u pore drveta, zamenjujući i obnavljajući prirodna ulja izgubljena tokom godina i izloženosti. Ističe prirodnu lepotu drveta, istovremeno pružajući vrhunsku zaštitu od vlage i vremenskih uslova upošte.

Primena

TEAK-OIL se koristi za sve vrste ne tretiranog drveta, za baštenski nameštaj, drvene konstrukcije, kao na primer drvene pergola. Može se koristiti kako u unutrašnjim prostorima tako i u spoljašnjim.

Tehnički podaci

Oblik:	smeša ulja i voska
Boja:	providna
Gustina:	0.84 ± 0.02 kg/l
Viskozitet:	25 mPa·s at +23°C
Vreme sušenja:	3-4 h (suvo na dodir)
Drugi sloj:	nakon 24-48 h

Uputstvo za upotrebu

Podloga mora da bude čista i suva, ne lakirana i bez prašine, masti i smole. Preporučuje se da se drvo bre nanošenja materijala obradi šmirgla papirom.

Lagano promešati sadržaj limenke i naneti ne razređen TEAK-OIL koristeći tkaninu ili četku. Nakon otprilike oko 5 min višak materijala koji nije absorbovan ukloniti suvom tkaninom. U slučaju da je drvena površina izložena oštrom vremenu ili ako se radi o visoko upijajućoj podlozi potrebno je naneti i drugi sloj TEAK OIL. Kako bi ste zadržali svežinu drveta, TEAK-OIL je potrebno nanositi barem jednom u godinu dana.

Čišćenje alata:

Alat treba očistiti sa SM-25 ili WHITE SPIRIT rastvaračem dok je TEAK OIL još uvek svež.

Pokrivnost

12-15 m²/l/sloju, u zavisnosti od absorpcije drveta.

Pakovanje

TEAK OIL je dostupan u kanticama od 750 ml.

Rok trajanja – Skladištenje

24 meseca od datuma proizvodnje ako se skladišti u originalnom ne otvorenom pakovanju na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i mraza.

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022) (Tabela A Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene vrednosti sadržaja VOC tankoslojni lazurni premazi za drvo podkategoriju proizvoda d tip SB 700 g/l (2013) za gotov proizvod.

Gotov TEAK-OIL proizvod sadrži maksimalno 540 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija

T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101

www.isomat.rs info@isomat.rs